

**Descripción de producto**

NORMATIVA

<b>Longitud</b>	44 mm ± 0,5 mm	
<b>Diámetro</b>	24.0 mm ± 0,3 mm	
<b>Ovalación</b>	< 0,3 mm	UNE 56933
<b>Lavado</b>	Peróxido	
<b>Granulado</b>	0,5/1,0 mm	

**Características Físicas y Mecánicas**

NORMATIVA

<b>Humedad</b>	3.0 – 8 %	
<b>Densidad</b>	240-350 Kg/m <sup>3</sup>	UNE 56933
<b>Fuerza de Extracción</b>	15-40 daN	
<b>Capilaridad</b>	< 0.2 mm	UNE 56933
<b>Comportamiento al agua hirviendo</b>	No presenta síntomas de desaglomeración	UNE 56933

**Características Químicas, microbiológicas y sensoriales**

NORMATIVA

<b>Residuos de polvo</b>	≤ 0.001 g / tapón	UNE 56933
<b>Residuos Oxidantes ( O<sub>2</sub><sup>2-</sup> )</b>	< 0.2 mg / tapón	UNE 56929
<b>Análisis sensorial</b>	Sin desviaciones sensoriales	UNE 56928
<b>Hongos y levaduras</b>	< 10 U.F.C / tapón	
<b>Bacterias aerobias mesófilas</b>	< 30 U.F.C / tapón	UNE 56933

**Recomendaciones**

- Temperatura ideal de almacenaje entre 15 y 25°C, en lugares con ausencia de olores, secos y aireados.
- Humedad relativa adecuada entre 50 y 70%.
- Se recomienda su utilización en un periodo máximo de 6 meses.
- Vaciar la tolva de alimentación de tapones tras cada embotellado.
- No se deben abrir las bolsas hasta la utilización de los tapones. No dejar las bolsas abiertas con los tapones sobrantes. Cerrarlas.
- Los tapones deben ser tratados como un producto alimentario, y no deben estar almacenados con productos químicos contaminantes u otros que desprendan olores.



C/Iturrizar, 3 - 31131 Cirauqui (Navarra)  
Tel. 948 34 21 49 - Fax. 948 34 21 48  
ebro@ebro.com  
CIF: B-31742794

Los procesos y productos utilizados en su fabricación, cumplen con el Código Internacional de buenas Prácticas Taponeras y según R.D.2023/2006.

C/ Iturrizar, 3 - 31131 CIRAUQUI (Navarra) España  
Tel. +34 948 34 21 49 - Fax +34 948 34 21 48  
ebro@ebro.com www.ebro.com

ET.PT.4.2 Rev.8 12/06/19

