

Descripción de producto

NORMATIVA

Tipo	MICROGRANULADO POR MOLDEACIÓN	
Longitud	44 mm ± 0,5 mm	
Diámetro	24.0 mm ± 0,3 mm	UNE 56933
Ovalación	< 0,3 mm	
Granulometría	0.5-1.0/0.5-2.0/1.0-3.0 mm	

Características Físicas y Mecánicas

NORMATIVA

Humedad	3 – 8 %	
Densidad	240-350 Kg/m ³	UNE 56933
Fuerza de Extracción	15-45 daN	
Capilaridad	< 0.2 mm	
Comportamiento al agua hirviendo	No presenta síntomas de desaglomeración	UNE 56933

Características Químicas, microbiológicas y sensoriales

NORMATIVA

Residuos de polvo	≤ 0.001 g / tapón	UNE 56933
Residuos Oxidantes (O ₂ ²⁻)	< 0.2 mg / tapón	UNE 56929
Análisis sensorial	Sin desviaciones sensoriales	UNE 56928
Hongos y levaduras	< 10 U.F.C / tapón	
Bacterias aerobias mesófilas	< 30 U.F.C / tapón	UNE 56933
TCA	<0,9 ng/L	

Recomendaciones

- Temperatura ideal de almacenaje entre 15 y 25°C, en lugares con ausencia de olores, secos y aireados.
- Humedad relativa adecuada entre 50 y 70%.
- Se recomienda su utilización en un periodo máximo de 6 meses.
- Vaciar la tolva de alimentación de tapones tras cada embotellado.
- No se deben abrir las bolsas hasta la utilización de los tapones. No dejar las bolsas abiertas con los tapones sobrantes. Cerrarlas.
- Los tapones deben ser tratados como un producto alimentario, y no deben estar almacenados con productos químicos contaminantes u otros que desprendan olores.
- Los procesos y productos utilizados en su fabricación, cumplen con el Código Internacional de buenas Prácticas Taponeras y según Reglamento CE 2023/2006.

ET.PT.4.2 Rev.11 26/06/2026

C/ Iturrizar, 3 - 31131 CIRAUQUI (Navarra) España
 Tel. +34 948 34 21 49 - Fax +34 948 34 21 48
 ebrocork@ebrocork.com www.ebrocork.com

ebrocork
 C/Iturrizar, 3 - 31131 Cirauqui (Navarra)
 Tel. 948 34 21 49 - Fax. 948 34 21 48
 ebrocork@ebrocork.com
 CIF: B-31742794

BRGS
 Packaging Materials
 CERTIFICATED

