

Bouchon Elicork
Microgranulé par moulage 44 x 24 mm
Description du produit
NORME

Longueur	44,0 mm $\pm$ 0,5 mm	
Diamètre	24,0 mm $\pm$ 0,3 mm	
Ovalisation	< 0,3 mm	UNE 56933
Lavage	Peroxyde	
Granulé	0,5-1,0/0,5-2,0/1,0-3,0 mm	

Caractéristiques physiques et mécaniques
NORME

Humidité	3,0 – 8,0 %	
Densité	240-320 Kg/m ³	UNE 56933
Force d'extraction	15 - 45 daN	
Capillarité	< 0,2 mm	
Comportement dans l'eau bouillante	Les bouchons ne présentent pas de dessagglomération	UNE 56933

Caractéristiques chimiques, microbiologiques et sensorielles
NORME

Résidus de poussière	$\leq$ 0,001 g / bouchon	UNE 56933
Résidus Oxydants (O₂²)	< 0,2 mg / bouchon	UNE 56929
Analyse sensorielle	Sans déviations sensorielles	UNE 56928
Champignons et levures	< 10 U.F.C / bouchon	
Bactéries aérobies mésofiles	< 30 U.F.C / bouchon	UNE 56933
TCA	< 0,9 ng/L	

Recommandations

- Température idéale de stockage entre 15 et 25°C, dans des lieux sans odeurs, secs et aérés.
- Humidité relative adéquate entre 50 et 70%.
- Utilisation recommandée dans un délai maximum de 6 mois.
- Vider la trémie d'alimentation des bouchons après chaque embouteillage.
- Ne pas ouvrir les sacs avant l'utilisation des bouchons. Fermer les sacs des bouchons non utilisés.
- Les bouchons doivent être traités comme un produit alimentaire, et ne doivent pas être stockés avec des produits chimiques ou autres qui dégagent des odeurs.
- Les processus et produits utilisés dans leur fabrication respectent le Code International des Bonnes Pratiques Bouchonnières et Règlement (CE) n° 2023/2006.

C/ Iturrizar, 3 - 31131 CIRAUQUI (Navarra) España
Tel. +34 948 34 21 49 - Fax +34 948 34 21 48
ebrocork@ebrocork.com www.ebrocork.com


C/Iturrizar, 3 - 31131 Cirauqui (Navarra)
Tel. 948 34 21 49 - Fax. 948 34 21 48
ebrocork@ebrocork.com
CIF: B-31742794

BRCS
Packaging Materials
CERTIFICATED

