

Bouchon Naturel
H x 24,2 mm
Description du produit
NORME

Longueur	49/44/42/38 mm ± 0,5 mm	UNE 56921
Diamètre	24,2 mm ± 0,4 mm	
Ovalisation	< 0,5 mm	
Traitement de surface	Paraffine et élastomère de silicone	

Caractéristiques physiques et mécaniques
NORME

Humidité	4.0 – 8.0 %	UNE 56921
Densité	125-230 Kg/m ³	
Force d'extraction	20 daN – 40 daN	UNE 56921
Capillarité	< 2,5 mm	
Étanchéité	Pas de fuites à ≥ 1.5 bar (tubes de diamètre 18.5 mm)	UNE 56934

Caractéristiques chimiques, microbiologiques et sensorielles
NORME

Résidus Oxydants (O₂²⁻)	< 0.2 mg / bouchon	UNE 56929
Analyse sensorielle	Sans déviations sensorielles	UNE 56928
Champignons et levures	< 10 U.F.C / bouchon	UNE 56921
Bactéries aérobies mésophiles	< 30 U.F.C / bouchon	
TCA	< 0,5 ng/L	

Recommandations

- Température idéale de stockage entre 15 et 25 °C, dans des lieux sans odeurs, secs et aérés.
- Humidité relative adéquate entre 50 et 70%.
- Utilisation recommandée dans un délai maximum de 6 mois.
- Vider la trémie d'alimentation des bouchons après chaque embouteillage.
- Ne pas ouvrir les sacs avant l'utilisation des bouchons. Fermer les sacs des bouchons non utilisés.
- Les bouchons doivent être traités comme un produit alimentaire, et ne doivent pas être stockés avec des produits chimiques ou autres qui dégagent des odeurs.
- Les processus et produits utilisés dans leur fabrication respectent le Code International des Bonnes Pratiques Bouchonnières et Règlement (CE) n° 2023/2006.



ET.PT.4.2 Rev.8 26/06/2026

C/ Iturrizar, 3 - 31131 CIRAUQUI (Navarra) España
 Tel. +34 948 34 21 49 - Fax +34 948 34 21 48
 ebrocork@ebro-cork.com www.ebro-cork.com

ebro cork
 C/Iturrizar, 3 - 31131 Cirauqui (Navarra)
 Tel. 948 34 21 49 - Fax. 948 34 21 48
 ebrocork@ebro-cork.com
 CIF: B-31742794

BRCS
 Packaging Materials
 CERTIFICATED

